

**Испытательная лаборатория
«МЕТАЛЛ-ЭКСПЕРТИЗА ТЕСТ»**

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Компания «Металл-экспертиза»
Лушкин М.А.



Протокол

№МЭР-28022022-1 от 28.02.2022 г.

по результатам проведения испытания на статическое растяжение

Заказчик: ООО "1001 КРЕПЕЖ"

Основание для проведения работы: счёт №122 от 03.02.2022 г.

Объекты: струбцины

Тип образца: натурной величины

Испытательное оборудование: универсальная испытательная машина ИР 5082-50, зав. №45
(свидетельство о поверке №С-ВЮМ/11-10-2021/101160052, действительно до 10.10.2022 г.)

Температура в помещении: 21°C. **Относительная влажность воздуха:** 42%.

Результаты испытания на статическое растяжение представлены в табл.1.

Таблица 1

Результаты испытания на статическое растяжение

Образец	Разрушающая нагрузка, Н
Струбцина монтажная М12 оц. сталь	22213,9
	24963,9
Струбцина монтажная М 8 оц. сталь	12064,7
	8487,2
	12460,7
Струбцина монтажная М10 оц. сталь	20678,9
	21424,2
	19712,9

Заведующий лабораторией



Лушкин М.А.